



HIDROKREKOVANO BAZNO ULJE HC-6

Hidrokrekovano bazno ulje visokog indeksa viskoznosti, odlične oksidacione stabilnosti, niskog sadržaja sumpora i aromatskih ugljovodonika te veoma niske isparljivosti.

Primjena

Hidrokrekovano bazno ulje HC-6 može se primjenjivati u formulacijama motornih, hidrauličnih, cirkulacionih, kompresorskih kao i ulja za zupčaste prenosnike. Upotrebom hidrokrekovanog baznog ulja u formulacijama motornih i industrijskih ulja obezbjeđuju se odličan kvalitet gotovog proizvoda.

Specifikacije

API klasifikacija: Grupa II (API 1509 E.1.3.)

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jedinica	Metoda	Granična Vrijednost	Tipična Vrijednost
Gustina na 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	-	846
Viskoznost na 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	5,61 – 6,50	5,9
Viskoznost na 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	30,0 – 38,0	32,0
Indeks viskoznosti, min.	-	BAS ISO 2909	110	115
Tačka paljenja, min.	(°C)	ISO 2592	240	250
Tačka tečenja, max.	(°C)	BAS ISO 3016	-7	-9
Boja, max.	ASTM	BAS ISO 2049	2,0	1,5
Isparljivost, NOACK Test, max.	% m/m	DIN 51581	7	5
Sadržaj sumpora, max.	ppm	BAS ISO 20846	50	30

Dostupno u ambalaži:

Željezničke i auto cisterne

Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promijeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Kontakt: Uprava za prodaju ulja **+387 53 822 359**; Sektor za razvoj, ispitivanje i kvalitet proizvoda **+387 53 822 394**; info@modricaoil.com; www.modricaoil.com