



PARAFIN 56/58

Tvrđi parafin 56/58 je proizvod dobijen postupkom deparafinacije.

PRIMJENA

Parafin se primjenjuje kao impregnaciono sredstvo u industriji svijeća, tekstilnoj industriji, industriji gume, ambalaže i za ostale slične namjene.

SPECIFIKACIJE

Interni standard M.8.01.001

FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	KLASA I	KLASA II	KLASA III	KLASA IV
Tačka očvršćavanja	°C	BAS ISO 3841	56 - 58	56 - 58	56 - 58	56-58
Sadržaj ulja	% m/m	ISO 2908	0 - 0.5	0.5 - 1.0	1.0 - 2.0	2.0-3.0
Boja, max.	ASTM	BAS ISO 2049	0.5	0.5	0.5	0.5
Penetracija na 25°C, max.	mm/10	ASTM D 1321	30	30	35	40

PAKOVANJE

Isporučuje se u pločama od 25 kg i auto cisternama.

*Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda.
Proizvođač zadržava pravo da promjeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.*



RAFINERIJA ULJA MODRIČA, Vojvode Stepe 49, 74480 MODRIČA

Telefoni: Centrala: +387(0)53/810-111, Direktor: +387(0)53/811-911, Prodaja: +387(0)53/822-259,

Primjena: +387(0)53/ 822-275, Fax: +387(0)53/ 812-541

www.modricaoil.com