



HIDROKREKOVANO BAZNO ULJE HC-3 DD

Hidrokrekovano bazno ulje sa izuzetno niskim sadržajem sumpora i aromatskih ugljovodonika.

Primjena

Hidrokrekovano bazno ulje HC-3 DD se može primjenjivati u proizvodnji hidrauličnih ulja, transmisionih ulja, ulja za obradu metala kao i u industriji boja i lakova.

Specifikacije

API klasifikacija: Grupa II (API 1509 E.1.3.)

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jedinica	Metoda	Granična Vrijednost	Tipična Vrijednost
Viskoznost na 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	2,8 – 3,1	3,0
Viskoznost na 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	8,0 – 12,0	11,0
Indeks viskoznosti, min.	-	BAS ISO 2909	90	92
Tačka paljenja, min.	(°C)	ISO 2592	170	180
Tačka tečenja, max.	(°C)	BAS ISO 3016	-23	-30
Boja, max.	ASTM	BAS ISO 2049	1,5	1,0
Sadržaj sumpora, max.	ppm	BAS ISO 20846	50	10

Dostupno u ambalaži:

Željezničke i auto cisterne

Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promijeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Kontakt: Uprava za prodaju ulja **+387 53 822 359**; Sektor za razvoj, ispitivanje i kvalitet proizvoda **+387 53 822 394**; info@modricaoil.com; www.modricaoil.com