



HIDROKREKOVANO BAZNO ULJE HC-3 N

Hidrokrekovano bazno ulje HC-3 N je bazno ulje sa veoma niskim sadržajem sumpora i aromatskih ugljovodonika.

Primjena

Hidrokrekovano bazno ulje HC-3 N se koristiti u hemijskoj, gumarskoj i sličnim industrijama gdje se dozvoljava ovaj kvalitetni nivo. Ne preporučuje se kod proizvodnje motornih i industrijskih ulja.

Specifikacije

API klasifikacija: Grupa II (API 1509 E.1.3.)

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jedinica	Metoda	Granična Vrijednost	Tipična Vrijednost
Gustina na 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	-	852
Viskoznost na 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	2,8 – 3,4	3,2
Viskoznost na 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	10,0 – 15,0	13,8
Indeks viskoznosti, min.	-	BAS ISO 2909	90	92
Tačka paljenja, min.	(°C)	ISO 2592	180	195
Tačka tečenja, max.	(°C)	BAS ISO 3016	-15	-16
Boja, max.	ASTM	BAS ISO 2049	2,0	1,0
Sadržaj sumpora, max.	ppm	BAS ISO 20846	50	10
Isparljivost, NOACK Test,	% m/m	DIN 51581	<6 _{150°C}	<6 _{150°C}

Dostupno u ambalaži:

Željezničke i auto cisterne

Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promijeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Kontakt: Uprava za prodaju ulja **+387 53 822 359**; Sektor za razvoj, ispitivanje i kvalitet proizvoda **+387 53 822 394**; info@modricaoil.com; www.modricaoil.com