



HIDROKREKOVANO BAZNO ULJE HC-4

Hidrokrekovano bazno ulje visokog indeksa viskoznosti, odlične oksidacione stabilnosti, niskog sadržaja sumpora i aromatskih ugljovodonika, te veoma niske isparljivosti.

Primjena

Hidrokrekovano bazno ulje HC-4 može se primjenjivati u proizvodnji motornih, hidrauličnih, cirkulacionih, kompresorskih ulja, ulja za zupčaste prenosnike i drugih proizvoda kod kojih se zahtjeva ovaj kvalitetni nivo.

Specifikacije

API klasifikacija: Grupa II (API 1509 E.1.3.)

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jedinica	Metoda	Granična Vrijednost	Tipična Vrijednost
Gustina na 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	-	847
Viskoznost na 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	4,21 – 4,61	4,5
Viskoznost na 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	20,0 – 26,0	21,5
Indeks viskoznosti, min.	-	BAS ISO 2909	105	115
Tačka paljenja, min.	(°C)	ISO 2592	220	235
Tačka tečenja, max.	(°C)	BAS ISO 3016	-9	-11
Boja, max.	ASTM	BAS ISO 2049	2,0	1,0
Isparljivost, NOACK Test, max.	% m/m	DIN 51581	17	13
Sadržaj sumpora, max.	ppm	BAS ISO 20846	50	30

Dostupno u ambalaži:

Željezničke i auto cisterne

Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promijeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Kontakt: Uprava za prodaju ulja **+387 53 822 359**; Sektor za razvoj, ispitivanje i kvalitet proizvoda **+387 53 822 394**; info@modricaoil.com; www.modricaoil.com